

## Piel de babilla terminado Metalizado Brillante

### DESCRIPCIÓN

*Piel exótica de la especie Caimán crocodilus fuscus, curtida al cromo y recurtida con Recurtientes sintéticos. Teñida con anilinas acidas, y acabada con productos naturales, metalizados en suspensión y reticulantes.*

### CARACTERISTICAS

*pH= 3,5.*

*Color: según especificaciones del cliente.*

*Espesor: 1mm a 1.5 mm. o especificaciones del cliente.*

### RECOMENDACIONES Y CUIDADOS

*No exponer a la luz solar por periodos consecutivos de más de 6 meses. (El color de la piel puede variar)*

*Si la piel es humedecida con agua dejar secar naturalmente, no someter a aire caliente.*

*Con una tela de algodón blanca puede limpiar el producto para retirar el polvo y poder dar la misma apariencia de brillo.*

*No aplicar cremas de limpieza sobre la superficie de la piel, ya que el acabado brillante se torna a opaco y el metalizado puede quedar no homogéneo.*

### DATOS TECNICO/FISICOS

#### ASPECTO

*La piel deberá ser suave y resistente al quiebre.*

#### COLOR

*Deberá ser homogéneo en toda la piel, sin manchas ni degradados del mismo tono. Tendrá que cumplir con la referencia que el cliente solicitó.*

## Piel de babilla terminado Metalizado Brillante

### **RESISTENCIA A LA TEMPERATURA**

*Al humedecer la piel soporta temperaturas hasta 92°C (temperatura de ebullición de Bogotá).*

### **PH**

*pH= 3,5 (en corte)*

### **RESISTENCIA AL DESGARRE**

*NORMA NTC 4575 (1998-11-25)*

*Desgarre longitudinal: 105 Newton*

*Espesor: 1,31 mm*

*Desgarre trasversal: 84 Newton*

*Espesor: 1,31 mm*

### **DISTENSION Y RESISTENCIA DE LA CAPA FLOR**

*NORMA NTC 1042 (1998)*

*Resultado carga inicial (momento de la rotura del lado de la flor) 31 daN*

*Resultado carga final (momento de la rotura del lado de la flor) 40 daN*

*Resultado distensión inicial 6,5 mm*

*Resultado distensión final 8,7 mm*

*(daN deca- newton)*

### **SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE**

*NORMA SATRA 13804 PM 31/93*

*CAMBIO LEVE (normal por el efecto de la abrasión continua)*

## Piel de babilla terminado Metalizado Brillante

### **DETERMINACION DE LA ADHERENCIA DE LA PELICULA DE ACABADO**

*NORMA NTC 4698(1999-11-24)*

*Sentido longitudinal: 10 (interpretación de resultado bajo escala de grises)*

*Sentido longitudinal: 8 (interpretación de resultado bajo escala de grises)*

### **CADUCIDAD**

*La piel puede durar más de 10 años, con las recomendaciones y cuidados especificados en esta ficha técnica.*

### **FORMAS DE ALMACENAJE**

*Deberá almacenarse en lugar fresco y seco, en estantes a un temperatura entre 15 a 25°C, con luz blanca y con un sistema de extracción de humedad. El porcentaje de humedad relativa de almacenaje debe estar entre el 55% - 60%.*

### **MANIPULACIÓN**

*Utilización de guantes de tela para la manipulación.*